



BICCS MATTERINGSPASTA

Universele matteringspasta voor oplosmiddelhoudende verven

Omschrijving

BICCS Matteringspasta is een matteringsmiddel voor diverse oplosmiddelhoudende verfproducten op basis van universele binders. BICCS Matteringspasta is bij uitstek geschikt om beperkte correcties in glansgraad uit te voeren.

LET OP! BICCS Matteringspasta [9093] is NIET geschikt voor toepassing in:

- Bichodur 2K producten uit de 9200-serie
- watergedragen verfproducten.

Eigenschappen

- Brede mengbaarheid
- Geschikt voor diverse oplosmiddelhoudende verven
- Bevat diverse vulstoffen met matterende eigenschappen
- Beïnvloedt de eigenschappen van de basisverf veelal niet negatief (*)
- Hogere krasvastheid eindproduct

Toepassing

Voor het matteren van diverse oplosmiddelhoudende 1K en 2K verfproducten volgens het BICCS BC-S Industrial Colour System (BC-S 8200 series).

- (*) Bij twijfel over het effect van toevoeging van BICCS Matteringspasta, danwel de eventuele invloed op de eigenschappen en/of kwaliteit van een verfproduct dient men dit altijd vooraf te testen. Niet geschikt voor toepassing in Bichodur 2K producten uit de 9200-series.


Zie ook 'bijzonderheden'.

Technische gegevens

(bij 20°C)

Afwerking	: melkwit
Soortelijke massa	: 1,08
Vaste stofgehalte	: 50%
Vlampunt	: 45°C
VOS gehalte	: 553 g/l
Houdbaarheid in bus:	6 maanden in originele onaangebroken verpakking (5 – 25°C). Vorstvrij bewaren.

APPLICATIE INSTRUCTIES



Dosering

Afhankelijk van de gewenste glansgraad, tot maximaal 20% in gewicht op de gerede verf (zonder eventuele verharder).

Het schema op de volgende pagina dient ter indicatie van de wijziging in glansgraad.

Voor gebruik de BICCS Matteringspasta [9093] goed oproeren of opschudden.



Aanvullende informatie

Dosering

Afhankelijk van de gewenste glansgraad, tot maximaal 20% in gewicht op de gerede verf (zonder eventuele verharder). Het onderstaande schema dient ter indicatie van de wijziging in glansgraad.

Product	Glansgraad 60° +0%	Glansgraad 60° +10%	Glansgraad 60° +20%
Bicholux Spuitlak Hoogglans [1153]	95 GU	85 GU	70 GU
Bicholux Spuitlak Zijdeglans [1152]	38 GU	15 GU	7 GU
Bichothane 2K PU Spuitlak Hoogglans [3353] (*)	99 GU	95 GU	85 GU
Bichothane 2K PU Spuitlak Zijdeglans [3352] (*)	45 GU	16 GU	10 GU

* 4:1 v/v basis: kleurpasta, 4:1 v/v verf: standaard verharder

Bijzonderheden

(*) Bij twijfel over het effect van toevoeging van BICCS Matteringspasta [9093], danwel de eventuele invloed op de eigenschappen en/of kwaliteit van een verfproduct dient men dit altijd vooraf te testen.

Bij het toepassen van de matteringspasta moet rekening worden gehouden met een mogelijke afname in viscositeit van de oorspronkelijke lakken. De kleur van de verf kan de glansgraad beïnvloeden. Na gebruik van matteringspasta de bus direct sluiten om uitdroging te voorkomen. Voor gebruik de BICCS Matteringspasta [9093] goed oproeren of opschudden.

Veiligheid

Uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik. Zie ook het bijbehorende veiligheidsblad (via download op www.biccs.nl).

Voor meer informatie over dit product adviseren wij u contact op te nemen met ons laboratorium.

De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u een indicatie van de toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het gebruik of de inhoud van dit datablad.

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Dit datablad vervangt alle eerdere uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (scan QR code aan rechterzijde voor de laatste versie of kijk op www.biccs.nl > downloads).

