



BICHOLUX COMBI-COAT ZIJDEMAT

Sneldrogende één-laags coating/primer

Omschrijving

Bicholux Combi-Coat Zijdemat [1176] is een industriële 1 component oplosmiddelhoudende high build coating, welke fungeert als roestwerende primer-en-aflak in één. De coating kan 'vol' opgezet worden zonder het risico van zakkers.

Hiermee is dit een ideaal product voor het efficiënt uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan bedrijfspanden (herstel van verweerde Plastisol® gevelbeplating). Zeer gemakkelijke verwerking met verfroller of spuit.

Eigenschappen

- Bijzonder efficiënt: primer-en-aflak in één
- Sneldrogend
- Geschikt voor applicatie met verfroller en spuit
- 'High build': eenvoudig in hoge laagdikte op te brengen met een gering risico op zakkers
- Hoge buitenduurzaamheid. Biedt in systeem bescherming tot corrosie categorie C3 volgens NEN-EN-ISO 12944-II
- Bicholux producten zijn altijd lood- en chromaatvrij
- Geschikt voor kwast-, rol- en spuitapplicatie.

Bicholux Combi-Coat Zijdemat [1176] is verkrijgbaar in alle RAL-en/of customkleuren in verpakkingen van 20 liter.

Toepassingen

Zowel geschikt voor nieuwbouw- als renovatieschilderwerken. Als éénlaags verfsysteem voor uiteenlopende toepassingen zoals damwanden, sandwichpanelen en gevelbeplating, metaalconstructies, silo's, machines, container- en unitbouw, pijpleidingen, overige staalbouw en oude intacte verflagen. Uitstekend met de verfroller te verwerken, daardoor zeer geschikt voor grotere oppervlakken wanneer spuitapplicatie niet mogelijk is.

Ondergronden

- Staal en non-ferro, mits reeds voorzien van een corrosiewerende primer
- Hout
- Damwandbeplating (oude Plastisol® lagen)
- Oude intacte verflagen

Productvarianten

- Bicholux QD Combi-Coat Zijdemat [1276] - *spuitkwaliteit*
- Aqua Bicholux Combi-Coat Zijdemat [5276] - *watergedragen*

Technische gegevens

(aangekleurd product bij 20°C)

Afwerking	: zijdemat
Glansgraad (°)	: 30% (kleurafhankelijk)
Kleur	: alle kleuren vlg. BICCS ICS BC-S (8200 series)
Theoretisch rendement	: ca. 6 m ² /ltr. bij 70 µm droge laagdikte
Soortelijk gewicht	: 1,15 g/ml (kleurafhankelijk)
Vaste stofgehalte	: 63% in gewicht / 46% in volume
Vlampunt	: 25°C
Applicatie condities	: min. 10°C / 80% R.V.
VOS gehalte	: 450 g/l (kleurafhankelijk)
Houdbaarheid in bus	: 24 maanden in originele onaangebroken verpakking (5 – 30°C). Vorstvrij bewaren.

APPLICATIE INSTRUCTIES




Voorbehandeling

Het oppervlak moet volkomen schoon, droog en vetvrij zijn. Oude, intacte verflagen goed schuren. De voorbehandeling is mede afhankelijk van de ondergrond maar dient altijd zodanig te worden verricht (reinen, ontvetten, stralen/mechanisch schuren, roest verwijderen, etc.) dat voor schilderwerk een goede ondergrond ontstaat.

Zie ook de informatie hieromtrent elders in dit blad. Raadpleeg voor meer info onze technische dienst.

Applicatie

Verfroller, kwast (beperkt verkwastbaar), spuit



Mengverhouding BC-S Colourants, 8200 serie

10-15% BC-S Colourants toevoegen (volumedelen)

Verdunner

T.b.v. kwast-/rolapplicatie: doorgaans onverdund opbrengen. Zonodig een kleine hoeveelheid terpentijn toevoegen.

T.b.v. spuitapplicatie:

BICCS Verdunning 0102 [9162], ca. 0 – 10%.

Verfroller

Doorgaans onverdund aanbrengen.



Luchtspuit

Opening : 2,0 – 2,5

Druk : 3 tot 4 bar

Viscositeit : 25 – 45 sec., DIN cup 4

Airless

Opening : 0.011" - 0.013"

Druk : 140 – 180 bar

Viscositeit : 40 – 60 sec. DIN cup 4

Applicatie-instructie

Bij gevelpanelen het product in banen opbrengen, van boven naar beneden. Indien nodig in meerdere lagen.

Aanbevolen laagdikte

Minimaal 145 µm nat < > 70 µm droog

Afhankelijk van de ondergrond.

Schoonmaken gereedschap

Spoelthinner of BICCS verdunning 0102 [9162]



Gegevens bij 20°C
65% RV

Droging

Sterk onderhevig aan laagdikte, relatieve vochtigheid, (oppervlakte)temperatuur en ventilatie. Zie ook 'Applicatie condities'.

Stofdroog : na 1½ tot 2 uur

Kleefvrij : na 3 tot 4 uur

Overspuitbaar : na aandrogen maar binnen 5 uur

Schuurbaar : na volledige uitharding

Uitgehard : na ca. 7 dagen

Aanvullende informatie

Door de sterke hechting en hoge laagdikte is Bicholux Combi-Coat Zijdemat [1176] rechtstreeks te gebruiken op vele soorten gevelbeplating afgewerkt met Plastisol[®]. Tevens toe te passen op intacte oude verflagen en andere ondergronden waar reeds een primer is voorgezet. Bij applicatie in de buitenlucht dient rekening gehouden te worden met een snelle(re) aandroging door wind en sterk oplopende ondergrondtemperaturen onder invloed van zonlicht (niet in de volle zon opbrengen). Hierdoor bestaat het risico op aanzetten, baanvorming of overspray. Geadviseerde ondergrondtemperatuur 10 tot 22°C.

(¹) Onder invloed van variabele pigmentgehalten in de kleurpasta's kan de glansgraad van het eindproduct enigszins variëren. De gegevens in onze datablader zijn standaard gebaseerd op de gemiddelde glansgraad van de RAL K7 kleuren, gemeten onder een hoek van 60° volgens ISO 2813.

Voorbehandeling

Ter voorkoming van nieuwe besmetting/roestvorming dient het object direct na het stralen/schuren/ontvetten gecoat te worden. Bij twijfel over de ondergrond en/of voorbehandeling dient u altijd vooraf een proef te zetten om de hechting te beoordelen.

Applicatie condities

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op een temperatuur van 20°C en 65% RV. Bij hogere laagdikten en/of lagere temperaturen gelden langere droogtijden. Tijdens applicatie en droging temperaturen lager dan 10°C en een RV hoger dan 80% vermijden. Het aanbrengen van de lak moet veiligheidshalve plaatsvinden bij een ondergrondtemperatuur die tenminste 3°C boven het dauwpunt ligt. Zie de dauwpunttabel op de downloadpagina van onze website (<https://biccs.nl/downloads-overzicht/>). Tijdens applicatie en droging is goed ventileren noodzakelijk.

Veiligheid

Uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik. Zie ook het bijbehorende veiligheidsblad (via download op www.biccs.nl).

Voor meer informatie omtrent dit product adviseren wij u contact op te nemen met ons laboratorium.

De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die accuraat zijn uitgevoerd en slechts bedoeld zijn als richtlijn om een indicatie van de toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het gebruik van onze producten en/of de inhoud van dit datablad.

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Dit datablad vervangt alle eerdere uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (scan QR code aan rechterzijde voor de laatste versie of kijk op <https://biccs.nl/downloads-overzicht/>).

