



# BICHOTHANE 2K-PU SPUITLAK ZIJDEGLANS

*2 componenten spuitlak op basis van polyurethaan/isocyaanaat*

## Omschrijving

Bichothane 2K-PU Spuitlak Zijdeglans [3342] is een oplosmiddelhoudende 2 componenten spuitlak zijdeglans op basis van polyurethaanhars met een isocyaanaat verharder.

Leverbaar in vrijwel alle kleuren via het BC-S 8200 KMS. Door gebruik te maken van transparante vulstoffen is de ongekleurde basisverf ook als blanke lak te gebruiken. In dat geval geldt met een verharder-mengverhouding van 2:1 in volumedelen.

## Eigenschappen

- Elastisch
- Fraai zijdeglanzend uiterlijk
- Goede hard- en krasvastheid
- Lang glans- en kleurbehoud
- Goede chemicaliënbestendigheid
- Sneldrogend
- Voor spuitapplicatie
- Bichothane 2K-PU producten zijn lood- en chromaatvrij
- Leverbaar in alle kleuren via het BC-S 8200 KMS, maar zonder toevoeging van kleurpasta's ook als blanke lak te gebruiken.

## Toepassingen

Bichothane 2K-PU Spuitlak is te gebruiken voor uiteenlopende toepassingen waar hoge eisen aan gesteld worden en een esthetisch fraaie finishing vereist is (optimaal vloeigedrag): interieurbouw (keukens, meubels, etc.) en industriële toepassingen als machines, apparatuur, rollend materieel, constructies, etc.

## Ondergronden

- Gepermerde hout(achtige) (plaat)materialen, MDF, etc. voorzien van bijvoorbeeld:
  - [3349] Bichothane 2K PU HB Vullende Voorlak Wit 10:1
  - [9047] Bichothane 1K-PU Vulprimer Wit
- Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6142] [6146]
- Bipox 2K HB Midcoat [6145]
- Diverse Bicholux QD primers
- Intacte en draagkrachtige oude verflagen

## Technische gegevens

(aangekleurd product bij 20°C)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Afwerking             | : zijdeglans  |
| Glansgraad (°)        | : 35-65% (kleurafhankelijk)   |
| Kleur                 | : alle kleuren vlgs BICCS ICS BC-S (8200 series)                                  |
| Theoretisch rendement | : ca. 10,5 m <sup>2</sup> /ltr. bij 40 µm droge laagdikte                         |
| Soortelijk gewicht    | : 1,13 g/ml (kleurafhankelijk)  |
| Vaste stofgehalte     | : 54% in gewicht / 42% in volume  |
| Vlampunt              | : 21°C  |
| Applicatie condities  | : min. 5°C / 80% R.V.   |
| VOS gehalte           | : 515 g/l   |
| Houdbaarheid in bus   | : 24 maanden in originele onaangebroken verpakking (5 – 30°C). Vorstvrij bewaren. |


## APPLICATIE INSTRUCTIES



### Voorbehandeling

Het oppervlak moet volkomen schoon, droog en vetvrij zijn. Oude, intacte verflagen goed schuren. De voorbehandeling is mede afhankelijk van de ondergrond maar dient altijd zodanig te worden verricht (reinen, ontvetten, stralen/mechanisch schuren, etc.) dat voor schilderwerk een goede ondergrond ontstaat.

Zie ook de informatie hieromtrent elders in dit blad. Raadpleeg voor meer info onze technische dienst.



**Mengverhouding BC-S Colourants, 8200 serie**  
20% BC-S Colourants toevoegen (volumedelen)

### Mengverhouding Verharder

Verharder: Bichothane 2K-PU ST Verharder [3380]  
Mengverhouding in volume: 4:1 (basis:verharder)  
Potlife: ca. 6 uur

**Let op!** *Basislak en verharder in de juiste verhouding zorgvuldig mechanisch homogeen mengen. Nadat de potlife is verstreken dient u het product beslist niet meer te gebruiken vanwege kwaliteitsverlies.*

### Viscositeit en verdunning

BICCS Verdunning 0102 [9162]  
Max. 10 – 15%.



### Luchtspuit

Opening : 1.2 – 1.5  
Druk : 3 tot 4 bar  
Viscositeit : 18 – 22 sec., DIN cup 4

### Airless

Opening : 0.009" - 0.011"  
Druk : 110 – 130 bar  
Viscositeit : 30 – 50 sec., DIN cup 4

### Spuitinstructie

Dun voorspuiten en vervolgens 1 à 2 kruislagen

### Aanbevolen laagdikte

Minimaal 100 µm nat < > 40 µm droog

### Schoonmaken gereedschap

Spelthinner of BICCS verdunning 0102 [9162]



Gegevens bij 20°C en 65% RV

### Droging

Stofdroog : na ca. 30 minuten  
Kleefvrij : na ca. 60 minuten  
Overspuitbaar : na 24 uur of na doorharding (licht aanschuren is dan vereist)  
Schuurbaar : na uitharding  
Uitgehard : na 4 dagen

## Aanvullende informatie

Bichothane 2K-PU Spuitslak Zijdeglans [3342] is versneld te drogen tot 60°C. Bij oude geschuurde verflagen bestaat de kans op opbranden.

Voor verwerking als blanke lak geldt een verhardermengverhouding van basis : verharder 2 : 1 in volume.

Extra krasvastheid en chemicaliënbestendigheid kan worden bereikt door vervanging van de Bichothane 2K-PU Standaard Verharder [3380] door de Bichodur 2K Verharder [9280]. De mengverhouding basis : verharder blijft dan gelijk.

Let op! Wijziging van de verharder(dosering) kan de glansgraad beïnvloeden.

### Toepassing van de verschillende verdunningen:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| BICCS Verdunning 0102 [9162] | : standaard verdunning  |
| BICCS Verdunning 0110 [9110] | : trage verdunning; vertraagt het drogingsproces/voorkomt overspray |
| BICCS Verdunning 0105 [9165] | : reactieve verdunning; versnelt het uithardings- en drogingsproces |

(<sup>1</sup>) Onder invloed van variabele pigmentgehalten in de kleurpasta's kan de glansgraad van het eindproduct enigszins variëren. De gegevens in onze databladen zijn standaard gebaseerd op de gemiddelde glansgraad van de RAL K7 kleuren, gemeten onder een hoek van 60° volgens ISO 2813.

## Voorbehandeling

Ter voorkoming van nieuwe besmetting/roestvorming dient het object direct na het stralen/schuren/ontvetten gecoat te worden.

Bij twijfel over de ondergrond en/of voorbehandeling dient u altijd vooraf een proef te zetten om de hechting te beoordelen.

## Applicatie condities

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op een temperatuur van 20°C en 65% RV. Bij hogere laagdikten en/of lagere temperaturen gelden langere droogtijden. Tijdens applicatie en droging temperaturen lager dan 10°C en een RV hoger dan 80% vermijden. Het aanbrengen van de lak moet veiligheidshalve plaatsvinden bij een ondergrondtemperatuur die tenminste 3°C boven het dauwpunt ligt. Zie de dauwpunttabel op de downloadpagina van onze website (<http://www.biccs.nl/download> >'Overige'). Tijdens applicatie en droging is goed ventileren noodzakelijk.

## Veiligheid

Uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik. Zie ook het bijbehorende veiligheidsblad (via download op [www.biccs.nl](http://www.biccs.nl)).

Voor meer informatie omtrent dit product adviseren wij u contact op te nemen met ons laboratorium.

De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die accuraat zijn uitgevoerd en slechts bedoeld zijn als richtlijn om een indicatie van de toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het gebruik van onze producten en/of de inhoud van dit datablad.

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Dit datablad vervangt alle eerdere uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (scan QR code aan rechterzijde voor de laatste versie of kijk op <https://biccs.nl/downloads-overzicht/>).

