



AGRIDECK AFLAK HOOGGLANS

Sneldrogende 1K aflak hoogglans op basis van acrylaat/alkydhars

Omschrijving

Agrideck Aflak Hoogglans [9553] is een oplosmiddelhoudende sneldrogende 1-component hoogglanzende aflak op basis van een combinatie van alkyd- en acrylaatharsen.

Alle producten in het Agrideck programma zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in de landbouwmechanisatie- en industriesector. De producten voldoen aan hoge eisen en zijn zeer eenvoudig te verwerken met de kwast, verfröller en spuit.

Eigenschappen

- Sneldrogend
- Zeer buitenduurzaam en weerbestendig
- Goede waterbestendigheid
- Fraai hoogglanzend uiterlijk
- Langdurig glansbehoud
- Hoge dekkraft en vulling
- Goede doorharding
- Standaard leverbaar in vele duizenden landbouw- en bouwmaehine-kleuren
- Alle Agrideck producten zijn lood- en chromaatvrij
- Zowel geschikt voor spuit-, roller- als kwastapplicatie

Toepassingen

Voor bescherming en verfraaiing van landbouwmechanisatie-werktuigen zoals landbouwmachines, grondverzetmachines, vorkheftrucks, tractoren en ander rollend materieel voor de landbouwmechanisatie- en bouwsector, en gereedschappen.

Ondergronden

- Oude intacte verflagen
- Agrideck Hechtprimer Wit [9541]
- Agrideck Zinkfosfaatprimer Lichtgrijs [9542]
- en diverse Bicholux QD primers

Technische gegevens

(aangekleurd product bij 20°C)

Afwerking	: hoogglans
Glansgraad (60°)	: 92% (kleurafhankelijk)
Kleur	: alle kleuren vlgS BICCS ICS BC-S (8200 series)
Theoretisch rendement:	ca. 6,7 m ² /litr. bij 70 µm droge laagdikte
Soortelijk gewicht	: 1,18 g/ml (kleurafhankelijk)
Vaste stofgehalte	: 63% in gewicht / 47% in volume
Vlampunt	: 36°C
Applicatie condities	: min. 5°C / 80% R.V.
VOS gehalte	: 433 g/l
Houdbaarheid in bus	: 12 maanden in originele onaangebroken verpakking (5 – 30°C). Vorstvrij bewaren.

APPLICATIE INSTRUCTIES



Voorbehandeling


Het oppervlak moet volkomen schoon, droog en vetvrij zijn. Oude, intacte verflagen goed schuren. De voorbehandeling is mede afhankelijk van de ondergrond maar dient altijd zodanig te worden verricht (reinen, ontvetten, stralen/mechanisch schuren, etc.) dat voor schilderwerk een goede ondergrond ontstaat.

Ondergrond bij voorkeur voorbehandelen met Agrideck Hechtprimer Wit [9541] of Agrideck Zinkfosfaatprimer Lichtgrijs [9542].

Zie ook de informatie hieromtrent elders in dit blad. Raadpleeg voor meer info onze technische dienst.

Applicatie

Kwast, verfröller en spuit



Mengverhouding BC-S Colourants, 8200 serie

30% BC-S Colourants toevoegen (volumedelen)

Alle Agrideck producten zijn lood- en chromaatvrij.

Verdunner :

Agrideck Verdunning [9560]

Percentage: max. 5% voor kwastverwerking
Max. 10% voor spuitapplicatie



Luchtspuit

Opening 1.2 – 1.5, 3 tot 4 bar
30 – 40 sec. DIN cup 4



Spuitinstructie

Indien nodig meerdere kruislagen.

Aanbevolen laagdikte

Min. 160 µm nat
Min. 70 µm droog

Schoonmaken gereedschap

Agrideck Verdunning [9560]



Droging

Stofdroog	na ca. 1 uur
Kleefvrij	na ca. 5 uur
Overspuitbaar	na ca. 48 uur
Schuurbaar	na ca. 16 uur licht schuurbaar
Uitgehard	na ca. 7 dagen

Gegevens bij 20°C en 65% RV



Aanvullende informatie

Vraag meer informatie over de speciale Agrideck kleurenwaaier met hierin meer dan 750 originele kleuren op het gebied van landbouwmechanisatie en bouwmachines.

Voorbehandeling

Ter voorkoming van nieuwe besmetting/roestvorming dient het object direct na het stralen/schuren/ontvetten gecoat te worden. Bij twijfel over de ondergrond en/of voorbehandeling dient u altijd vooraf een proef te zetten om de hechting te beoordelen.

Applicatie condities

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op een temperatuur van 20°C en 65% RV. Bij hogere laagdikten en/of lagere temperaturen gelden langere droogtijden. Tijdens applicatie en droging temperaturen lager dan 10°C en een RV hoger dan 80% vermijden. Het aanbrengen van de lak moet veiligheidshalve plaatsvinden bij een ondergrondtemperatuur die tenminste 3°C boven het dauwpunt ligt. Zie de dauwpunttabel op de downloadpagina van onze website (<http://www.biccs.nl/download> >'Overige'). Tijdens applicatie en droging is goed ventileren noodzakelijk.

Veiligheid

Uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik. Zie ook het bijbehorende veiligheidsblad (via download op www.biccs.nl).

Voor meer informatie omtrent dit product adviseren wij u contact op te nemen met ons laboratorium.

De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u een indicatie van de toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het gebruik of de inhoud van dit datablad.

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Dit datablad vervangt alle eerdere uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (scan QR code aan rechterzijde voor de laatste versie of kijk op www.biccs.nl > downloads).

