



UNIDECK CR DEKVERF HB

1K reversibele dekverf op basis van chloorrubber

Omschrijving

Unideck CR Dekverf HB [7156] is een reversibele high build thermoplastische dekverf op basis van chloorrubber.

Chloorrubberverven zijn door hun opmerkelijke elasticiteit in staat de ondergrond langdurig te beschermen tegen alle weersinvloeden. Vormt een stevige, zeer gesloten verffilm.

Eigenschappen

- Uitstekende weerbestendige eigenschappen
- Reversibel
- Halfmat
- High build: tot 100 µm dld per laag aan te brengen
- Hoge vulling
- Zowel geschikt voor de kwast, verfröller als spuit
- Unideck CR/AC producten zijn lood- en chromaatvrij
- Leverbaar in alle kleuren via het BC-S 8200 KMS

Toepassingen

Lantaarnpalen, hoogspanningsmasten, schakelstations, metaalconstructies, thermisch verzinkte ondergronden die gemakkelijk onderhouden moeten worden. Ook voor zendmasten en andere metaalconstructies waar een optimale bescherming tegen extreme weersomstandigheden vereist is en de mechanische belasting laag is.

Als renovatiesysteem op bestaande chloorrubbercoatings.

Ondergronden

- oude intacte verflagen o.b.v. chloorrubber
- beton
- Unideck CR Zinkfosfaatprimer HB [7142]

Technische gegevens

(aangekleurd product bij 20°C)

Afwerking	: halfmat
Glansgraad (°)	: 15 - 35% (kleurafhankelijk)
Kleur	: alle kleuren vlg. BICCS ICS BC-S (8200 serie)
Theoretisch rendement	: ca. 5,9 m ² /ltr. bij 70 µm droge laagdikte
Soortelijk gewicht	: 1,33 g/ml (kleurafhankelijk)
Vaste stofgehalte	: 62% in gewicht / 41% in volume
Vlampunt	: 40°C
Applicatie condities	: min. 5°C / 80% R.V.
VOS gehalte	: 494 g/l
Houdbaarheid in bus	: 24 maanden in originele onaangebroken verpakking (5 – 30°C). Vorstvrij bewaren.

APPLICATIE INSTRUCTIES



Voorbehandeling

Het oppervlak moet volkomen schoon, droog en vetvrij zijn. Oude, intacte verflagen goed schuren. De voorbehandeling is mede afhankelijk van de ondergrond maar dient altijd zodanig te worden verricht (reinigen, ontvetten, stralen/mechanisch schuren, etc.) dat voor schilderwerk een goede ondergrond ontstaat. Zie ook de informatie hieromtrent elders in dit blad.

Applicatie

Kwastapplicatie, tevens middels verfröller en spuit



Mengverhouding BC-S Colourants, 8200 serie
20% BC-S Colourants toevoegen (volumedelen)

Alle leverbare kleuren Unideck CR Dekverf HB [7156] zijn lood- en chromaatvrij.

Verdunner :

Unideck CR Verdunning [9167] of BICCS Verdunning 0102 [9162], ca. 0 – 5% (applicatie-afhankelijk)



Voor meer informatie over spuitapplicatie kunt u contact opnemen met onze technische dienst.

Aanbevolen laagdikte

Minimaal 160 µm nat < > 70 µm droog

Betreft indicatieve laagdikte per laag. Voor systeemlaagdiktes conform ISO 12944, zie 'BICCS Verfsystemen' (<https://biccs.nl/downloads-overzicht/>) of neem contact op met uw accountmanager of de afdeling Technical Support voor projectmatig advies.

Schoonmaken gereedschap

Spoelthinner of BICCS verdunning 0102 [9162]



Gegevens bij 20°C en 65% RV

Droging

Stofdroog	: na ca. 3 uur
Kleefvrij	: na ca. 4 uur
Overspuitbaar	: na aandroging
Overschilderbaar	: na 2 – 3 dagen
Uitgehard	: na ca. 7 dagen

Aanvullende informatie

Unideck CR coatings zijn gebaseerd op het reversibele chloorrubber bindmiddel. Het grote voordeel van dit reversibele karakter is dat het oplosmiddel in de nieuw aan te brengen chloorrubberlaag, de oude chloorrubberlaag zal doen opweken waarna beide lagen versmelten tot een nieuwe gereconditioneerde bescherm laag. Dit garandeert altijd een maximale hechting tussen chloorrubberlagen onderling. Bovendien worden kostbare en tijdrovende voorbehandelingen zoals schuren overbodig.

Indien verwacht wordt dat de inwerking van invloeden van buitenaf op het verfsysteem zeer hoog zal zijn, is het aan te bevelen één of meerdere primer- of deklagen in het systeem op te nemen. Unideck CR verfproducten kan men in de regel na 2 à 3 dagen overschilderen met een volgende laag. Alleen overschilderbaar met Chloorrubber systemen.

Andere producten op basis van chloorrubberverf:

- Unideck CR Zinkfosfaatprimer HB [7142]
- Unideck CR IJzerglimmerverf HB [7149]
- Unideck CR COMBI IJzerglimmerdekverf HB [7150]

Dit product is in de meeste gevallen ook geschikt als renovatiesysteem van met andere (chloorrubber) coatings behandelde oppervlakken. Vooraf dient men dit echter altijd te testen op geschiktheid.

- (¹) Onder invloed van variabele pigmentgehalten in de kleurpasta's kan de glansgraad van het eindproduct enigszins variëren. De gegevens in onze databladeren zijn standaard gebaseerd op de gemiddelde glansgraad van de RAL K7 kleuren, gemeten onder een hoek van 60° volgens ISO 2813.

Voorbehandeling

Ter voorkoming van nieuwe besmetting/roestvorming dient het object direct na het stralen/schuren/ontvetten gecoat te worden. Bij twijfel over de ondergrond en/of voorbehandeling dient u altijd vooraf een proef te zetten om de hechting te beoordelen.

Applicatie condities

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op een temperatuur van 20°C en 65% RV. Bij hogere laagdikten en/of lagere temperaturen gelden langere droogtijden. Tijdens applicatie en droging temperaturen lager dan 10°C en een RV hoger dan 80% vermijden. Het aanbrengen van de lak moet veiligheidshalve plaatsvinden bij een ondergrondtemperatuur die tenminste 3°C boven het dauwpunt ligt. Zie de dauwpunttabel op de downloadpagina van onze website (<http://www.biccs.nl/download> >'Overige'). Tijdens applicatie en droging is goed ventileren noodzakelijk.

Veiligheid

Uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik. Zie ook het bijbehorende veiligheidsblad (via download op www.biccs.nl).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw BICCS accountmanager of de afdeling Technical Support.

De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die accuraat zijn uitgevoerd en slechts bedoeld zijn als richtlijn om een indicatie van de toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. PearlPaint Group heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden en accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het gebruik van onze producten en/of de inhoud van dit datablad.

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Dit datablad vervangt alle eerdere uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (scan QR code aan rechterzijde voor de laatste versie of kijk op <https://biccs.nl/downloads-overzicht/>).

